

GORI®

Peinture professionnelle

GORIGLYSS MAT SANS TENSION

Revêtement d'impression et de finition mate sans tension pour murs et plafonds

FINITION

MAT

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Isole et masque les taches
- Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds
- Application possible « mouillé sur mouillé »
- Bonne opacité
- Mat absolu
- Permet l'accrochage de colles à tapisseries



SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATION

Intérieur
Neuf / Entretien
Murs, plafonds et menuiseries

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat poché
- **Hauteur de brillance** : < 2 % sous 85°
- **Rendement** : 8 à 10 m²/l
- **Sec au toucher** : 4 à 8 heures
- **Recouvrable** : « mouillé sur mouillé » ou après 24 heures
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,66
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 1
- **Extrait sec en poids** : 80 %
- **Teintes** : blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
<ul style="list-style-type: none">■ Ancienne peinture adhérente■ Ancien badigeon adhérent	<ul style="list-style-type: none">■ Lessivage des fonds gras■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Sans Tension	Tous types de peintures intérieures dont lui-même
<ul style="list-style-type: none">■ Ancienne peinture peu adhérente	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage des fonds gras■ Rinçage		
<ul style="list-style-type: none">■ Plâtre et dérivés de plâtre	<ul style="list-style-type: none">■ Égrenage des enduits■ Brossage■ Époussetage		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

AVRIL 2017

APPLICATION

Deux types d'applications possibles :

2 couches de GORIGLYSS Sans Tension « mouillé sur mouillé » avec application de la 2^{de} couche dès que la 1^{ere} commence à mater

1 couche de GORIGLYSS Sans Tension et recouvrement à 24 heures par lui-même ou toutes peintures intérieures Gori

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau 12 mm ou pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel** : White spirit

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

Application « mouillé sur mouillé » : application de la seconde couche dès que la 1^{ere} couche commence à mater.

En cas de recouvrement par lui-même ou tout autre type de peinture intérieure, attendre le séchage complet de la 1^{ere} couche (24 heures minimum) avant application de la seconde couche.

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a/2b
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l
Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Point éclair compris** entre 21 °C et 55 °C
- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.