

GORI®

Peinture professionnelle

GORIMIX MAT

Peinture mate aux résines alkydes et acryliques en émulsion pour murs et plafonds

AVANTAGES CHANTIER

- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Bonne opacité
- Sans reprise visible
- Excellent garnissant
- Idéale pour plafonds



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

FINITION

MAT

INTÉRIEUR



SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATION

Intérieur
Neuf/Entretien
Murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat légèrement poché
- **Hauteur de brillance** : < 3 % sous 85° d'angle
- **Rendement** : 10 à 12 m²/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 18 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,53
- **Extrait sec en poids** : 58 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Teintes** : blanc et toutes teintes en 3 litres du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORIMIX Mat
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

AVRIL 2017

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a/7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 28 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.