

GORI®

Peinture professionnelle

GORIACCESS SATIN

Peinture acrylique satinée pour murs et plafonds

FINITION

SATIN

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Bon pouvoir couvrant
- Bon garnissant (masque les légers défauts de supports)
- Aspect satiné doux



SUPPORTS

Murs, plafonds

DESTINATION

Intérieur
Neuf / Entretien
Pièces sèches et humides

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : satiné poché
- **Rendement** : 7 à 9 m²/l
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Hauteur de brillance** : 13 % sous 60°
- **Densité** : 1,35
- **Extrait sec** : en poids 49 %
- **Teinte** : blanc
- **Conditionnement** : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIACCESS Impression PP	2 couches de GORIACCESS Satin
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIACCESS Impression Glycéro	
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)	2 couches de GORIACCESS Satin	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

AVRIL 2017

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7a2
- **COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
- **Emission dans l'air intérieur** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.