

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORICLASSIC IMPRESSION

Impression acrylique multisupports pour murs et plafonds

IMPRESSION

INTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Bloque les fonds neufs ou peu abîmés
- Nourrit le support
- Bonne opacité
- Tous supports de maçonnerie intérieure



### SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

### DESTINATION

Intérieur  
Neuf / Entretien  
Murs et plafonds

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat velouté
- **Rendement** : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 12 heures
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Hauteur de brillance** : 6 % sous 85°
- **Densité** : 1,40
- **Extrait sec en poids** : 55 %
- **Teintes** : blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnement** : 3 et 15 litres

## MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORICLASSIC Impression	2 couches de GORICLASSIC Mat, Velours ou Satin
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

## APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

**Recommandation** : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

## CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 1g/l COV.

■ **Emission dans l'air intérieur** : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.