

GORI®

Peinture professionnelle

GORISTOP

Impression acrylique multisupports, barrière anti-humidité pour murs et plafonds

AVANTAGES CHANTIER

- Barrière anti-humidité
- Pour tous supports humides
- Excellente adhérence
- Microporeuse



IMPRESSION

INTÉRIEUR



SUPPORTS	DESTINATION
Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures	Intérieur Neuf / Entretien Murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : mat
- Hauteur de brillance : 10 % sous 85°
- Rendement : 10 m²/l environ
- Sec au toucher : 30 minutes
- Stockage : 36 mois dans son emballage d'origine.
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- Recouvrable : 4 heures
- Densité : 1,42
- Extrait sec en poids : 62 %
- Teinte : blanc
- Conditionnements : 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Epoussetage	1 couche de GORISTOP	2 couches de peinture de finition appropriée
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage)		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : à l'eau (ou aux solvants si le produit a séché).

Recommandation : Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
- **Émission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.